DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2006 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

00659186

INK-JET RECORDING SHEET

PUB. NO.: PUBLISHED:

55-146786 [JP 55146786 A] November 15, 1980 (19801115)

INVENTOR(s): MAEKAWA SEIICHI

NAKAMURA SUKEMASA SUGIYAMA MASATOSHI

ODAWARA HIDEO

APPLICANT(s): FUJI PHOTO FILM CO LTD [000520] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

FILED:

54-054300 [JP 7954300] May 02, 1979 (19790502)

INTL CLASS: [3] B41M-005/00; D21H-001/38

JAPIO CLASS: 29.4 (PRECISION INSTRUMENTS -- Business Machines); 15.3

(FIBERS -- Paper & Pulp)

JAPIO KEYWORD: R042 (CHEMISTRY -- Hydrophilic Plastics); R105 (INFORMATION

PROCESSING -- Ink Jet Printers)

JOURNAL:

Section: M, Section No. 53, Vol. 05, No. 18, Pg. 67, February

03, 1981 (19810203)

### ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the captioned recording sheet for multicolor recording free from flow-out of ink, a color mixture and scattering thereof, having high density and resolution, and superior in color reproduction, by providing a layer of water-soluble macromolecule as an ink-jet recording layer on a support body with low water- absorbing property.

CONSTITUTION: On the surface of a support body such as paper and cloth prepared to have a water absorption degree, according to JIS-P8140, of 30g/m(sup 2) or less (suitably 20g/m(sup 2) or less) by coating a size of other method, water-soluble macromolecule (ex. gelatine and polyvinyl pyrrolidone) is coated evenly. On the occasion, it is desirable to use together a pigment, including clay and talc, in the ratio of 10 weight part or less per water-soluble macro molecule/weight part so as to prevent the water absorption by ink, sticking etc. The suitable viscosity of the water-soluble macromolecule is 5-5,000 CPS (especially 10-100 CPS) in a 5% water solution.

## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

## ⑩ 公開特許公報(A)

昭55—146786

**⑤**Int. Cl.<sup>3</sup> B 41 M 5/00 // D 21 H 1/38

識別記号

庁内整理番号 6906-2H 7107-4L ❸公開 昭和55年(1980)11月15日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

タインクジェット記録シート

②特 願 昭54-54300

②出 願 昭54(1979)5月2日

⑫発 明 者 前川征一

富士宮市大中里200番地富士写

真フイルム株式会社内

⑩発 明 者 中村甫賢

富士宮市大中里200番地富士写

真フイルム株式会社内

⑫発 明 者 杉山正敏

東京都港区西麻布2丁目26番30号富士写真フィルム株式会社内

⑩発 明 者 小田原英雄

東京都港区西麻布2丁目26番30号富士写真フィルム株式会社内

⑪出 願 人 富士写真フィルム株式会社

南足柄市中沼210番地

⑩代 理 人 弁理士 深沢敏男 外4名

### 朔 細 書

- L 発明の名称 インクジェット記録シート
- 2 特許請求の範囲

JIS-P8140による吸水度が309/m<sup>2</sup> 以下の支持体上に、水溶性高分子歯布層を設けた ことを特額とするインクジェット配録シート。

### 3. 発明の詳細な説明

本発明はインクジェット記録シートに関し、特に吸水性の低い支持体上にインクジェット記録制として水裕性高分子層を設けることにより、 濃度 及び解像力が高くかつ色再現性のほれた多色記録を与えるインクジェット記録シートに関するもの

インクジェット記録は騒音がなく、高速記録が 可能であり、記録靴も普通紙が使用できるために、 端末プリンターなどに採用され、近年急速に音及 している。また多数個のインクノズルを使用する ことにより、多色記録を行うことも容易であり、 各種のインクジェット記録方式による多色記録が 検討されている。これらのインクジェット記録に

使用される用紙は、端末プリンターなどの単色記 線の場合は、用紙の同一場所への配録は「回のみ であり、上質紙、連統伝楽用紙、あるいは前配の 紙より少しインク吸収性を良くした紙を使用すれ ば良く、特別の支障をくインクジエット記載を行 りことが可能である。しかし、多色インクジェッ ト記録の場合には、2個以上のインクジェットノ ズルからインクが噴射され、祇面上の1点に1個 以上のインクトットが重なる場合が多く、単位面 横当りのインク使用量が多く、上質紙のようにサ イズ剤を弥加した靴、アート靴、コート紙のよう な脚料量布紙に多色インクジェット記録を行うと、 インクの端れ不良及び収収容量不足、即ちィンク 吸収性不良のためインクの紙面への衝突位置から の流れ出し、兵色インクの混色、インクの飛散に よる白地部分の汚れ、記録後の紙面接続による汚 れなどが起る。したがつて、上質紙、アート紙、 コート紙のようなインク吸収性不良の紙は、多色 インクジェット記録には全く矢用性がなかつた。 多色インクジェット記録を行うには、まず。ィ

-/-

- 2 -

v.

ンク吸収性の良い記録紙が必要である。サイズ剤 を忝加せず、低密度に抄いた伊紙のような紙は、 インクの補れも良く、紙屉の空隙が多いため、イ ンクの吸収容量も大きく、多色インクジエット記 録を行うのに充分なインク吸収性を有している。 しかし、このような紙は、インクの横方向への広 がり、単さ万同への浸透が大きい。インクの模方 向への広がりが大きいと解像力が低くなり、厚さ 方向への浸透が大きいと、インクが低曲架く存在 することになり、上にある紙膳の空肿による光の 散乱により濃炭が低く、白つぼい色になつてしま り。また、シアン、マゼンタ、イエロー、盛によ る4色配録を行つた場合に、先に填射したインク が紙磨深く浸透し、色が上から見にくくなり色再 現性不良となる。したがつて、このようなインク 吸収性の良い紙は、多色インクジェット記録にお いてもインクの㎡れ出し、促色、飛散はなくなる が、過度、解核力が低く、色再現在も不良で、多 **ゼインクジェット記録、特に中間調再現多色イン** クジェット記録においては鮮明な幽像は得られな

— *3* —

質がインクジェット記録私に要求される。

第2 K、インクの仇れ出し、混色、飛散がなく、 濃度、解球力が高く、色冉現性の優れた多色イン クジェット記録、特化中間調冉現多色インクジェット記録に通したインクジェット記録シートを提 供することである。

本発明者等は、数水性の少ない支持体化水溶性高分子を頒布することにより、支持体中化水溶性高分子が投逃せず、支持体表面に均一な水溶性高分子変形層を有するインクジェット配録シートが待ちれ、従来考えられていたようなインク吸収性を付与しなくても、インクの流れ出し、混色、飛散などが発生しなくなることを見出し、極めてはれたインクジェット配数面像を得ることに成功した。

特開昭 1 2 - 7 3 0 / 2号、特開昭 1 2 - 7 4 3 4 0 号及び特開昭 1 3 - 4 9 / / 3 号はいずれ 6 インク吸収性を 2 るべく 他下させずに、インク の広がり、 浸透を 2 るべく 少なく しょうと した 以 み で あるが、 インク 吸収性 と インク い 広がり、 浸透を 小さく することは 相反 する性 寅 で あり、 インク 吸収性を 多 色 インク ジェット 記録に 光分 な 範囲 に すると、 インクの 広がり 浸透が ス きく な つて しまう こむは 避けられなかつた。

これらの発明によるインクジェット記録紙はインクの紙層中への敗収ということを前提としているために、 後度及び解像力が高く、 しかも色角現性の良い鮮明な画像は得られず、特に中間調再現の多色インクジェット記録には使用できなかつた。

多色インクジェット記録において、 破废、 解像 力の高い、 色冉現性の良い 剛像を得るには、 イン クの 検方向の広がりが少ないこと、 インクがなる べく 紙磨装面に存在すること、 しかもインクの流 れ出し、 混色、 飛 敵がおきないという相反する性

-- 4 --

溶性高分子 薬布 層を散け たことを特徴とするイン クジェット記録シートが提供される。

本発明の水密性高分子歯布備を有するインクシ エット記録シートに水性インクを噴射すると、水 性インクにより水落性高分子が船解または影視し、 紙面上で水性インクの粘度が増加し、インクの流 れ出し、混色、飛散が防止されると考えられる。 走査ドラムにインクジェット記録シートを巻きつ け、髙速回転したがらインクジェット記録を行う 場合のように、紙面上のインクに大きな遠心力が かかる場合には、水溶性高分子塗布層による水性 インクの粘度増加は、インクの流れ出し、混色、 飛散の防止に特に効果的である。また、この水性 インクの粘度増加は、インクの横方向の広がり、 厚さ万向への反逐を防止するにも効果的であり、 支持体の吸水性の低さと柏俟つて濃度、解博力の 高い、多色インクジエット記録における色冉規性 の優れた画像が得られる。

本発明のインクジェット記録シートに使用される水裕性高分子は、かんしよデンナン、 ばれいし

- 6 -

**- 5 -**

特開昭55-146786 (3)

よデンフン、コンスターチ、こんにやく、ふのり、 寒天、アルギン敵ナトリウム、トロロアオイ、ト ラガントガム、アラビアゴム、ローカストビーン ガム、グアールガム、ベクチン、カラゲニン、に かわ、ゼラチン、カゼイン、大豆蛋白、酸化デン プン、デキストリン、リン鍛デンブン、カルボキ シメチル化デンブン、ヒドロキシエチル化デンプ ン、シアノエチル化デンプン、アクリル酸クラフ トデンフン、カチオン性デンプン、メチルセルロ ース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシ メチルセルロース、セルロースサルフエート、シ アノエチルセルロース、ポリビニルアルコール、 カルホキシル化ポリビニルアルコール、ポリビニ ルメチルエーテル、ポリアクリル向ナトリウム、 ポリアクリル酸エステル癿分ケン化物、メチルビ ニルユーテル一無水マレイン酸共重合物、エチレ ン一無水マレイン放共重合物、スチレン一無水マ レイン展共重台物、酢酸ビニル一無水マレイン酸 共運合物、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム、 ポリビニルスルホン酸 ナトリウム、ポリ ユーアク

-7-

ては、クレー、タルク、炭酸カルシウム、 硫酸 バリウム、 酸化亜鉛、チタンホワイト、 合成ケイ酸塩、シリカ、珪藻土、ポリエチレン酸 分末、ホリスチレン酸粉末、尿素樹脂酸粉末、 などが使用される。

水帮性局分子に対する顔料の混合割合性は水散性高分子/重量部の範囲が 適当である。

 リルアミドーユーメチルプロパンスルホン酸ナトリウム、ポリビニルベンジルトリメチルアンモニウムクロライド、ポリジアリルジメチルアンモニウムクロライド、ポリジメチルアミノエチルメタクリレート塩酸塩、ポリメタクリロイルオキシエチルジメチルβーヒドロキシエチルアンモニウムクロライド、ポリビニルピリシン、ポリアミドーポリアミン、イオネンタイプ第4級アンモニウム塩ポリマー、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキサイド、ポリビニルピロリドン、などがある。

水器性高分子の粘度は、インクの成れ出しを防止する値からは高い方が設ましいが、 強和適性上はあまり高くない方が良い。 好適な粘度範囲は、 5 %水器板で 5 ~ 5 , 0 0 0 c p s である。 更に好ましくは、 1 0 ~ 1 0 0 c p s である。

一般に、水松性高分子に抑料を併用して歯和し、 インクジェット記録層にインク吸水性、 べたつき 防止性、白さ、などの性質を附与することが望ま しい。水俗性高分子と併用して歯布する抑料とし

- 8 -

目的に応じて使用できる、但し、水溶性高分子の 耐水化剤は、水性インクによる水溶性高分子強布 層の溶解または影闘を妨げるので、使用を最小限 に留めるか、使用しない方が超ましい。

本発明の支持体に使用する批は、木材パルプを 主体とするが、必要に応じて台以破離、台成パル プ、無機繊維などを混合しても良い。添加剤とし

-9-

特開昭55-146786 (4)

て、ロシン、アルキルケテンタイマー、アルケニルコハク飲などのサイズ剤、タレー、タルク、炭酸カルシウムなどの填料、ポリアクリルアミド、デンブンなどの紙力増強剤、姚酸パンド、カチョン性ポリマーなどの定着剤、メラミン機能、ポリアミトーポリアミンーエピクロルヒトリン樹脂などの造鋼強度向上剤、染料、優光染料などを内添しても良い。砂紙時に、サイズブレスで、デンブン、ポリビニルアルコールなどの水溶性高分子、ステレン一無水マレイン酸共塩合物アルキルエステルのナトリウム塩などのサイズ剤を歯布しても良い。

支持体に紙を使用する場合には、水溶性高分子が低層中に浸透せず、水溶性高分子適布層がなるべく 新表面に 均一に 形成されるように、 吸水度が 309/m²以下に なるように サイズ剤を 瘀加または 強布した サイズ紙を 使用することが必要である。 前記 特別 的 よ 2 ー 5 4 3 4 0 号及び 特別的 よ 3 ー 4 9 1 / 3 号の ように サイズ 剤を 添加しない 吸水度が 3 0 9 / m²以上の無サイズ紙を 支持

-//-

に紙の盤布に使用されているエアーナイフコーター、 ブレードコーター、 パーコーター、 クラピアコーター、 カーテンコーターが使用できる。 サイズブレス、 ロールコーターなどの支持体に紙を使用した場合に均一な盤布層の形成されにくい 着布袋 置は、 本発明の実施には適していない。 水溶性 禍分子塗布液を塗布、 乾燥後、 マンンカレンダー、クロスカレンダー、スーパーカレンダーなどにより、 翼布面を平消にすることが望ましい。

インクジェット記録化使用されるインクは、多くの場合、水性インクであり、本発明のインクジェット記録シートも水性インクによるインクジェット記録に用いられるものである。

本発明のインクジェット記録用シートに使用され得る水性インクは、例えば、特開昭 4 7 - 1 2 1 0 5 号、特開昭 4 9 - 8 9 5 3 4 号、特開昭 4 9 - 9 7 6 2 0 号、特開昭 5 0 - 1 4 3 6 0 2 号、特開昭 5 0 - 1 4 3 6 0 2 号、特開昭 5 0 - 1 2 9 3 1 0 号、特開昭 5 1 - 1 2 7 5 0 6 号、特開 m 5 1 - 1 3 7 5 0 6 号、特開 m 5 1 - 1 3 7 5 0 5 号、特開 m 5 1 - 1 3 7 5 0 5 号、特開 m 5 1 - 1 3 7 5 0 5 号、特開 m 5 1 - 1 3 7 5 0 5 号、特開 m 5 1 - 1 1 7 5 0 5 号、特開 m 5 1 - 1 1 1 1

水稻性高分子盤布度の下盤層として吸水性の低い不透明度、白色度の高い瀬料器布層を設けても良い。この下盤層により、より濃度が高く、コントラストの良いインクジェット記録画像が待られる。

水俗性高分子 臨布層の 龜布 間に、水 密性高分子 の 面型分として、片面 の・5~ / の 9 / m 2 が 過 当 で あり、 特に 2~ 5 9 / m 2 が 過している。 水 俗性 高分子の 粘度が はい 場合は 虚布 量を 多く する 必要が あり、 粘度が高い場合は、 返布量を 少なく できる。 一般に 盛布 量が 少ないと、 水性 インクの 粘度 増加が充分行われず、 インクの תれ出し、 混色、 飛散が 発生し、 嫌度が 低くなる。

水帮性高分子強布に使用する強布装置は、一般

-/2-

06号、特開昭51-139408号、特許的52-12008号、特許的52-12009号、特許的52-12009号、特許的52-14643号、特公的52-14643号、特公的52-1464号、特公的52-1464号、特別的53-119 号、特別的53-119 代記 時間的53-119 代記 時間的 53-119 代記 時間

本発明の特徴は、水性インク中の水により、インクジェット記録シートの水溶性高分子強布 かれ 解または 影倒し、水性インクの 枯度が 増加し、インクの 流れ出し、混色、 飛散の 発生なしに、 健 度、 解像力の 高い、 色 再 現性の 良好 なインクジェット 配録 画像 が 得られる ことで ある。

本発明のインタジェット配板シートの利点は、 第 1 に、インタの流れ出し、混色、飛散が発生し ないこと、第 3 に、 歯像機度が高いこと、第 3 に、 インタドットの広がりが少なく、解像力が使れて

-/ 4 -

特開昭55-146786(5)

いること、 第4 に、 多色インクジェット 記録の場 合の色再現性が良いことである。

以下、 実施例により本発明を更に詳細に述べる。 実施例 1

LBKP/00部を沪水度CSF430℃に叩解し、タルクよ別、ロジン/部、気酸ペンド2部を添加し、坪量/009/m²の原紙を長網抄紙機で抄紙した。抄紙時にサイズブレスで、スチレン一無水マレイン酸共塩合物アルキルエステルのナトリウム塩を固型分で/8/m² 塗布した。この原紙に、ゼラチン/のりが、タルク200部よりたる固型分25%の歯布液を固型分で片面/09/m² エアーナイフコーターで塗布、低低後、スーパーカレンダー掛けを行つた。

#### 災施例 2

- / s -

リビニルピロリドン / 0% 水溶液を固型分で両面 49/m<sup>2</sup> 塗布した。

### 比較例 3.

実施例 / ~ 3のインクジェット配鉄 川紙に 4 値 のインクジェットノズル (ノズル直径 3 0 4 )を 付するインクジェットフリンターで、シアン、マ ゼンタ、イエロー、 鱼の 4 色の水性 インクを順次、 ・ 噴射し、多色インクジェット配試を行つた。

結果を弾!表に示す。本発明による実施例!~ 3で待られた配設シートでは、インクの流れ出し、 強度ともに使れているが、佐来技術による比較用 シートでは両者とも制足させることはできない。 実施例/の原紙に、スチレン一無水マレイン的 共重合物アルキルエステルのナトリウム塩/00 部、チタンホワイト/00部よりなる固型分 20 %の歯布板を固型分で片面 29/m² ブレードコーターで歯布し、乾燥した。この歯布紙のJIS一P8/40による吸水度は/39/m² であつた。この歯布紙を支持体として、ポリエチレンオキサイド2・3%水裕板(20°Cでの粘度 26 0cps)を固型分で片面/9/m² エアーナイフコーターで歯布、乾燥板、スーパーカレンター 掛けを行つた。

#### 比較例 i.

LBKP / 0 0 部を 护水 度 CSF 4 3 0 cc に 叩解し、ポリアミドーポリアミンーエピクロルヒドリン 樹脂を 0 . 2 部 添加し、坪量 / 0 0 9 / m<sup>2</sup> の 原 紙 を 長 網 抄 紙 機 で 抄 私 し た。

#### 比較例 2

比較例!の原紙に抄紙時にサイズブレスで、ポ

-16-

### 第 / 提

		インクの流れ出し*1	债 废 <sup>* 2</sup>	* 3 インクドツト度径(μ)	画質
突施例	/	便	1.43	150	後
,	2	後	/ , 3 7	170	鉂
	3	使	1.41	170	後
比較例	/	<i>∰</i> :	0.88	220~260	不良
•	2	後	0.95	220	良
,	3	不良	/ . / 3	120	不良

- ※1 4色が重なつた部分のインクの焼れ出し。食は焼出しが全くない。不良は焼れ出しにより歯像が形成されない。
- 米2 シアンインクのベタ部の濃度。米3 シアンインクの / 幽のドットの直径

-/8-

-19-

### 奖施的 4

コロナ処理をした / 00 µのポリエステルフイルムに、ゼラチンク 3 部、ポリピニルピェリドン2 3 部、シリカゾル / 00 部よりなる固型分 2 0 %の 金布液を固型分で片面 3 9 / m² エアーナイフコーターで 塗布した。 このフイルムに 実施例 / と 河 体にして 3 色インクジェット 記録を行つた。 インクの 流れ出しばなく、 反射光、 透過光のどち 5 で 観撃しても あ版の 高い鮮明なインクジェット 記録 画像 で 5 つた。

特許出願人 富士写真フイルム株式会社 代理人 弁理士 深 沢 敏 男 (ほか1名)

# 手続補正書

昭和34年 8月26日

特許庁長官 川原能雄殿

17 H 17 X 18

1. 事件の表示 昭和34年 特願 第34300号

2. 発明の名称 インクジェット配録シート

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地名 称(520)富士写真フィルム株式会社

代表者 平田九州男

4. 代理人 〒106

居 所 東京都港区西麻布 2 丁目26番30号 富士写真フイルム株式会社 内

-20-

- 5. 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」 の欄
- 6. 補正の内容

明細帯を次の通り補正する。

- /) 2頁/6行目の「紙面接続」を「紙面接触」と補正する。
- 2.) 8頁7行目の「ポリピニルピリジン」 を「ポリピニルピリジン」と補正する。
- 3) / 3質 6 行目の「硫酸パンド」を「健 酸パンド」と補正する。
- 4) / 7頁 7 行目の「失施例 / ~ 3 の」を 「失施例 / ~ 3 及び比較例 / ~ 3 の」と補正す る。